

TUNCOAT SBM

Spray lubrificante seco à base de MoS₂ (Bissulfeto de Molibdênio), com alta capacidade de suportar carga e temperaturas elevadas (até 450°C).

Benefícios

- ✓ Secagem rápida
- ✓ Baixo coeficiente de atrito
- ✓ Suporta cargas extremamente altas
- ✓ Não adere poeira e nem sujidades
- ✓ Alta resistência à água e intempéries
- ✓ Faixa de temperatura de -180°C a +450°C (+630°C, excluindo oxigênio)

Aplicações

- ✓ Como lubrificante para guias, superfícies deslizantes, correias transportadoras, rolos de transporte, etc.
- ✓ Em locais onde a lubrificação à base de óleo e graxa não são desejáveis.
- ✓ Para a entrada de engrenagem altamente carregadas

Instruções

Agite bem a lata e limpe bem a onde o produto será aplicado com o 915 - TUNSOLVE. Aplique o spray uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm e deixe secar. A aplicação a curta distância melhora a fluidez da aplicação.

Disponível na embalagem de 400 ml

Dados de análise

Com solvente

Características	Resultado	Unidade	Ensaio
Estado Físico:	Aerosol	-	-
Cor:	Cinza escuro	-	Visual
Densidade, 20°C:	1	g/cm ³	DIN 51757
Temperatura de trabalho:	-180 a 450	°C	-
Temperatura mínima de inflamação:	23	°C	DIN EN ISO 1523
Tempo de secagem:	10	minutos	-
Coeficiente de fricção:	0,163	μ	DIN 51834