CALORIS 23

Graxa

Graxa a base de Bentonita para altas temperaturas

APLICAÇÕES

Aplicações industriais

Recomendação

- Lubrificação de mecanismos lentos submetidos a altas temperaturas.
- Suporta picos de temperatura de até 220°C em curtos períodos, com lubrificação regular e freqüente.
- **CALORIS 23** oferece a possibilidade de operação em ambiente corrosivo devido a sua resistência às soluções ácidas ou alcalinas moderadas.
- Evite a contaminação com poeira ou outro contaminante durante a aplicação. Utilizar preferencialmente um sistema de bomba pneumática. É recomendado limpar todos os componentes antes da aplicação da **CALORIS 23** e evitar mistura/diluição da graxa.

ESPECIFICAÇÕES

- **ISO 6743-9 : L-XAEEA 2/3**
- **DIN 51 502 : MF2/3P-15**

VANTAGENS

Resistência a altas temperaturas

Resistência em meio ácido

- Excelente resistência à alta temperatura
- Ótima estabilidade mecânica
- Ótimas propriedades antidesgaste
- Resistência às soluções ácidas e alcalinas moderadas
- **CALORIS 23** não contém chumbo, ou outro metal pesado considerado nocivo para a saúde do ser humano e ao meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	CALORIS 23
Espessante		-	Bentonita
Grau NLGI	ASTM D 217 / DIN 51 818	-	2/3
Cor	Visual	-	Marrom
Aparência	Visual	-	Lisa
Temperatura de utilização	-	°C	- 15 a 160
Penetração a 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	-	250 - 280
Ponto de gota	IP 396/NFT 60102 C	º C	infusível
Viscosidade cinemática do óleo básico a 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm^2/s (cSt)	500

As características típicas são fornecidas a título indicativas

CALORIS 23

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.
Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

21/09/2016

ELABORAÇÃO: **Rodrigo Shinzato**	ANÁLISE /APROVAÇÃO: **Fábio Silva**	Rev.: **03**